

普通酚醛胺固化剂

名称	外观	色度 Gardner	粘度 (mPa. s, 25℃)	胺值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	固体份 (%)	活泼氢 当量 (g/Eq)	百克树脂 (E-51) 用量(Phr)	凝胶时间(min@25 ℃, 150g 混合料)	薄膜干燥 时间(hr@25 ℃)	用途
DFT-31	棕黄色透明液体	<12	2000-4000	480±40	N/A	98±2	80	25	15	2	无溶剂固化剂，固化速度快，低温潮湿环境下固化好。
DFT-32		<12	2000-4000	360±20	N/A	98±2	220	30	30	2	无溶剂固化剂，固化物附着力好，硬度高。
DFT-33		<12	2000-4000	440±20	N/A	98±2	100	25	45	2	无溶剂固化剂，增韧型酚醛胺固化剂，具有酚醛胺和聚酰胺固化剂的双重优良特性。
DF2363		<12	3000-6000	630±20	N/A	98±2	30	15	12	1.5	潮湿面下快速固化，固化物附着力较好，耐腐蚀，硬度好。
DF2542		<12	1000-3000	420±10	N/A	90±2	80	40	15	2	固化速度快，可在潮湿面，且在-5-5℃低温下施工。

注：①180Kg、18Kg 铁桶包装或根据客户需求定制。

②可根据客户要求定制不同溶剂型产品。

肥城德源化工有限公司

网址：<http://www.deyuanhg.net/>

地址：山东省肥城市石横工业园

电话：0538-3461296